



Scheda tecnica

PROTETTIVO ZINCANTE CHIARO ML400 Codice articolo 0897 151 411

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:

Prodotto monocomponente pronto all'uso. Protegge efficacemente serbatoi, tralicci, giunti saldati, inferriate, opere di carpenteria. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, taglio o saldatura per ripristinare la resistenza alla corrosione.

Forma un film elastico resistente a tutti gli agenti atmosferici che può essere lasciato come protezione finale o essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di vernice.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della natura del supporto.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar	
Contenuto netto	400 ml
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Tipico
Odore	Caratteristico di solvente
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Pressione a 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità	inf. 0° C
Percentuale di zinco su residuo secco	1,35 %
Viscosità Coppa Ford 4	~ 13"
Residuo secco in bombola	18,50%
Granulometria al grindometro	Da 6 a 7 Micron
Lucentezza – Grado Gloss	55 Gloss
Spessore 1 mano	10 Micron
Spessore 3 mani	30 Micron
Temperatura di resistenza	120°C

Tempi di essiccazione:

Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità in ogni momento	

Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche riportate non sono garanzia per l'utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L'utilizzatore si assume la responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L'azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come riferimento. Contattare l'ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.