

gen-18

# BLOCK LIQUIDI

**Descrizione**

Sigillante anaerobico a base Metacrilic/PTFE per giunzioni filettate, in sostituzione di canapa, nastro PTFE e guarnizioni, che forma un film elastico in grado di garantire una perfetta tenuta (solo superfici metalliche).  
Può essere impiegato su raccordi fino a 2 'con filettature a norma.

**Impieghi**

Prodotto omologato per acqua, aria, gas, gasolio, G.P.L., in conformità alla DIN EN 751-1, la quale garantisce la resistenza ad acqua e solventi idrocarburici, alle temperature e nelle condizioni d'invecchiamento e sollecitazioni meccaniche richieste dalla stessa.  
Idoneo quindi per un impiego molto flessibile (gas vari, aria compressa, idrocarburi, olii, vari prodotti chimici), consente anche nel tempo un facile smontaggio.  
Omologato GASTEK e DVGW EN 751-1 per tenuta di aria, gas, acqua.  
Buona resistenza chimica ad acqua/glicole, liquido per freni, olio motore ed acetone (DIN-54454, > 80% di conservazione coppia di svitamento dopo 1000 ore).

**Imballo**


Flacone – 60 ml.

**Caratteristiche tecniche**

Colore		bianco	
Peso Specifico		1,07	g/cm <sup>3</sup>
Viscosità (Brookfield 20 rpm/25°C)		ca. 60	Pa*s
Punto di infiammabilità		>100	°C
Gioco diametrale Max		Max 0,30	mm
Temperature operative		-50 ÷ 150	°C
Tempo di manipolazione		10 - 20	min.
Tempo d'indurimento funzionale		3 - 6	ore
Tempo d'indurimento finale		12 - 24	ore
Coppia di svitamento iniz. (ISO-10964)		20 - 28	N*m
Coppia di svitamento residua (ISO-10964)		10 - 15	N*m

(a 22°C dopo 24 ore - test effettuati su viti di zinco M10 e dadi 10 mm zincati)

VELOCITA' DI POLIMERIZZAZIONE



## SCHEDA TECNICA

- Applicazione** Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere asciutte, pulite e sgrassate.  
Applicare il prodotto sui primi giri di filetto maschio e mezzo giro sulla femmina.  
È fondamentale serrare a fondo. Una chiusura blanda e superficiale può causare perdite nel tempo.  
Prima di mettere in funzione l'impianto attendere 24 ore per consentire la completa polimerizzazione del sigillante.
- Avvertenze** Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).
- Stoccaggio** 12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi
- Note particolari** *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*  
*I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.*