



MASTICI E PRODOTTI
PER GUARNIZIONI

BIFFI Rag. ANTONIO di BIFFI CARLO

Codice Fiscale BFF CRL 40M21 F205N
Partita IVA 12179830158 - R.E.A. MI 1539005
20026 Novate Milanese (MI) - Via Cavour, 78
Tel. 02-35.45.410 - Fax 02-35.48.230
E-mail: biffi@viky.it - sito: www.viky.it

dal 1935 prodotti di qualità



MASTICI E PRODOTTI
PER GUARNIZIONI

SCHEDA TECNICA - SIGILLANTE ALTE TEMPERATURE VIKY 100B

Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti e giunti tagliafuoco ecc.

Facilmente spalmabile su giunzioni di vetro, alluminio, calcestruzzo, mattoni, ferro, acciaio, che, sottoposte ad alte temperature (+ 1.600 °C), secondo le **Norme REI 120/180**, oltre a resistere al fuoco, le rende stagne sia ai fumi che al gas.

PROPRIETA' FISICHE

- Colore nero
- Peso specifico (gr/ml) 1,8
- Temperatura di applicazione da + 5 °C a + 35 °C
- Temperatura d'esercizio da -20 °C a + 1600 °C
- Ritiro circa 35 %
- Punto d'infiammabilità non infiammabile né combustibile
- Composizione silicato di sodio miscelato con minerali inerti;
NON CONTIENE AMIANTO
- Stabilità di magazzino 2 anni a temperatura ambiente 5/25 °C;
NON conservare il prodotto al gelo o vicino a fonti di calore.

CLASSIFICATO REI 180 numero di certificato CSI 0803RF

MODALITA' DI IMPIEGO: Aprire la cartuccia puntando il beccuccio filettato verso il basso lontano dal viso quindi applicare il puntale. Le giunzioni devono essere preventivamente pulite sgrassate e senza polvere. Prima di applicare il prodotto si consiglia di inumidire le parti da trattare.

Fare penetrare il prodotto in profondità (eventuale guarnizione isolante non modifica le proprietà fisiche del VIKY 100) ed immediatamente dopo l'applicazione lasciare il prodotto con una spatola o uno straccio bagnato ed eliminare il prodotto in esubero con acqua prima dell'indurimento.

Lasciare asciugare il prodotto per 24 ore, quindi scaldare lentamente sino all'indurimento.

Durante questa operazione si possono evidenziare delle piccole fessure causate dal ritiro fisico del prodotto che devono essere definitivamente eliminate con un'ulteriore applicazione di prodotto sopra quello indurito senza causare alcun rischio collaterale.

AVVERTENZE: non idoneo per giunti di dilatazione ed applicazioni in luoghi umidi ed esposti alle intemperie.

Dopo l'uso pulire bene con acqua, il mastice dopo l'indurimento non è facilmente asportabile.

L'eventuale lieve fuoriuscita di liquido, all'apertura della cartuccia o a svuotamento, non compromette la funzionalità e conformità del prodotto.

Scadenza 2 anni dalla data di produzione stampigliata sulla cartuccia, purché conservato in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore a temperature comprese tra 5/25°C. La scadenza è stampata a pressione sul fondo della cartuccia con la seguente codifica: esempio SC0223 dove 02 è il mese e 23 l'anno di scadenza; in questo caso febbraio 2023). Oltre i 2 anni, se non indurito, è ancora idoneo ad essere utilizzato.

CONFEZIONI

Cod.	Descrizione	Confezione	n° pezzi per cartone
100	Sigillante per alte temperature VIKY nero	Secchi Kg. 30	n. 1
100B	Sigillante per alte temperature VIKY nero	Cartucce g. 500	n. 40
100C	Sigillante per alte temperature VIKY nero	tubetti g. 150	n. 12

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative.

La Biffi rag. Antonio si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento ed è a Vs disposizione per la risoluzione dei vostri problemi applicativi.