

Schiuma RECA TACK-PRO

Codice articolo 0898 283



CARATTERISTICHE

- ottima aderenza alle superfici dei materiali da costruzione
- ampio range di temperatura di applicazione
- facile da preparare
- alta facilità di applicazione
- alta efficacia nell'eliminazione dei ponti termici
- tecnologia pulita
- bassa pressione adesiva - non sposta i materiali incollati

USI RACCOMANDATI

- colla universale ad elevata aderenza per diversi materiali e sostrati

DATI TECNICI

PARAMETRO E METODO DI PROVA VALORE	VALORE
Presa iniziale: elementi pesanti (I tempi di applicazione sono applicabili laddove presente un'umidità minimo del 40%. Nel caso di umidità inferiore si possono allungare). [s]	150
Presa iniziale: elementi leggeri (I tempi di applicazione sono applicabili laddove presente un'umidità minimo del 40%. Nel caso di umidità inferiore si possono allungare). [s]	60
Tempo di correzione [min]	2 - 5
Tempo di apertura [min]	1,5 - 5
Tempo di indurimento totale (RB024) [h]	24
Classe di resistenza al fuoco (DIN 4102)	B2
Capacità (Gli esami sono condotti sul prodotto applicato con diametro di 2 – 3 cm. L'efficienza dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità, dalla distanza tra gli elementi incollati e la parete e dal metodo di applicazione scelto.) [m]	38
COLORE	Grigio
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	VALORE
Temperatura di applicazione / bombola (ottimale +20° C) [° C]	+5 - +30
Temperatura di ambiente [° C]	0 - +30

RECA ITALIA S.r.l.

Sede legale e amministrativa:

Via Capitello, 14 - 37040 Gazzolo d'Arcole (VR)
Tel. 045 7669611 - Fax 045 7669600
info@recaitalia.it - www.recaitalia.it

Unità operativa:

Via Stazione, 18 - 39040 Termeno (BZ)
Tel. 0471 829700 - Fax 0471 829799

C.F. e P.IVA 02065460236

Cap. Soc. € 650.000 int. vers.
Società Unipersonale



Preparazione della superficie

- Il prodotto presenta un'adesione ideale per materiali tipici da costruzione, come ad esempio: cemento cellulare, mattoni forati e pieni, cemento, polistirolo, legno, OSB, cartone, lana minerale, blocchi di silicato, cartongesso.
- Il sostrato dovrebbe essere stabile, livellato, secco, libero da polveri, olio e grasso.
- Qualora la superficie incollata sia rivestita da uno strato idrofobo o da un altro rivestimento, prima dell'uso bisogna passare la carta abrasiva per aumentare l'adesione della colla.

Preparazione del prodotto

- Una bombola troppo fredda deve essere portata a temperatura ambiente, per esempio immergendola in acqua calda fino a 30°C o lasciandola a temperatura ambiente per almeno 24h.
- La temperatura dell'applicatore non deve essere inferiore a quella della bombola.

Applicazione

- Indossare i guanti protettivi.
- Agitare vigorosamente (10-20 secondi, con la valvola verso il basso) per miscelare omogeneamente i componenti.
- Avvitare l'applicatore alla bombola.
- La posizione di lavoro della bombola è con la valvola rivolta verso il basso.
- Applicare la colla lungo la superficie incollata mantenendo una distanza di circa 2-3 cm dal bordo dell'elemento.
- Regolare la grandezza del flusso e la velocità di applicazione con la forza di pressione sull'uscita dell'applicatore. L'uscita dell'applicatore durante l'applicazione dovrebbe trovarsi circa 1 cm dalla superficie dell'elemento incollato.
- Istruzioni generali per l'applicazione: applicare l'adesivo sulla superficie con una treccia di 2-3 cm di diametro (il diametro della treccia dipende dalla struttura della superficie). Dopo l'applicazione attendere min. 1 min. e poi unire gli elementi incollati. Tempo di correzione possibile fino a 5 minuti. Si raccomanda l'uso di fissaggi meccanici. L'adesivo ha un tempo di indurimento completo di 24 ore. Completamente indurito, l'adesivo è facile da tagliare. Proteggere l'adesivo dai raggi UV.

Operazioni da eseguire dopo l'applicazione

- Se si deve interrompere l'applicazione per più di 5 minuti, l'ugello con adesivo fresco deve essere lavato con pulitore. A tal fine, infilare il tubo di plastica, fornito con la pistola, sull'uscita della stessa per evitare la formazione di una nebbiolina contenente il detergente e i residui dalla pistola durante la sua pulizia. Poi avvitare la scatola con il detergente alla pistola e premere il suo grilletto fino a quando ne esce il liquido pulito. Successivo riutilizzo la bombola deve essere agitata.
- Nel caso di rimozione dell'applicatore dalla lattina anche la valvola deve essere pulita. A tal fine, infilare il tubo in plastica, fornito con la pistola, sull'uscita della stessa per evitare la formazione di una nebbiolina contenente il detergente e i residui dalla pistola durante la sua pulizia. Poi avvitare il pulitore alla pistola e premere il suo grilletto fino a quando ne esce il liquido pulito.

Note / limitazioni

- Le temperature inferiori a quelle consigliate diminuiscono l'efficienza e aumentano il tempo di indurimento della colla.
- Le schiume utilizzate per la prima volta devono essere usate entro una settimana.
- Il prodotto non incolla polietilene, polipropilene, poliammide, silicone e teflon.
- Le condizioni tecniche e la qualità dell'applicatore usato possono influenzare i parametri del prodotto finale.
- L'adesivo indurito può essere rimosso solo per via meccanica (per esempio con un coltello).
- Non applicare la colla PU nei locali senza l'accesso dell'aria fresca e mal ventilati, non lasciare la scatola con la colla PU in luoghi soggetti all'azione diretta dei raggi solari.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Tutti i parametri indicati sono basati su test e prove di laboratorio secondo gli standard interni del produttore e dipendono fortemente dalle condizioni di indurimento della schiuma (temperatura della lattina, ambiente, substrato, qualità dell'attrezzatura utilizzata e abilità della persona che applica la schiuma). Per fughe superiori a 2 cm, i valori dei parametri possono differire da quelli dichiarati nella tabella dei dati tecnici.

RECA ITALIA S.r.l.

Sede legale e amministrativa:

Via Capitello, 14 - 37040 Gazzolo d'Arcole (VR)

Tel. 045 7669611 - Fax 045 7669600

info@recaitalia.it - www.recaitalia.it

Unità operativa:

Via Stazione, 18 - 39040 Termeno (BZ)

Tel. 0471 829700 - Fax 0471 829799

C.F. e P.IVA 02065460236

Cap. Soc. € 650.000 int. vers.

Società Unipersonale



TRASPORTO / CONSERVAZIONE

La schiuma mantiene le sue proprietà per 12 mesi dalla data di produzione, assicurandosi che venga mantenuta in posizione verticale (la valvola guarda verso l'alto) in locale asciutto tra +5 e +30°C. Conservare il prodotto ad una temperatura superiore ai 30°C riduce la vita del prodotto e influenza negativamente le proprietà finali del prodotto. Il prodotto può essere immagazzinato a 5°C, ma non più a lungo di 5°C (escluso il trasporto). La conservazione delle lattine di schiuma ad una temperatura più alta di 50°C e/o vicino a fiamme libere non è consentito. La conservazione del prodotto in una posizione diversa da quella suggerita può portare al blocco della valvola. La lattina non può essere schiacciata o bucata anche se vuota. Non tenere la schiuma nella cabina dell'automobile. trasportare soltanto nel baule.

Informazioni dettagliate sul trasporto sono riportate nella scheda di sicurezza del materiale (MSDS).

Temperatura di trasporto Periodo di trasporto [giorni]	VALORE
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Tutte le informazioni scritte o verbali sono date al meglio delle nostre conoscenze, esperienza e test condotti in laboratorio, inoltre sono date in buona fede e in accordo con i principi del produttore. Ogni utilizzatore del materiale deve assicurarsi in tutte le maniere, inclusa la verifica del prodotto finale nelle condizioni adatte, che il prodotto sia adatto all'applicazione finale. Il produttore non è responsabile per qualsiasi perdita dovuta all'utilizzo erraneo o inaccurato del materiale prodotto dallo stesso produttore.

RECA ITALIA S.r.l.

Sede legale e amministrativa:

Via Capitello, 14 - 37040 Gazzolo d'Arcole (VR)
Tel. 045 7669611 - Fax 045 7669600
info@recaitalia.it - www.recaitalia.it

Unità operativa:

Via Stazione, 18 - 39040 Termeno (BZ)
Tel. 0471 829700 - Fax 0471 829799

C.F. e P.IVA 02065460236

Cap. Soc. € 650.000 int. vers.
Società Unipersonale